

ABSFC-ANC120 (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) 耐燃級塑膠粒)

SR NO	項目	單位	試驗方法	試驗條件	數據
1	抗張強度	Kg/cm ² (MPa)	ASTM D-638 (ISO527)	23°C	400 (39)
2	彎曲強度	Kg/cm ² (MPa)	ASTM D-790 (ISO178)	23°C	650 (64)
3	彎曲模數	Kg/cm ² (MPa)	ASTM D-790 (ISO178)	23°C	25500 (2500)
4	洛氏硬度	R-Scale	ASTM D-785 (ISO2039/2)	23°C	R-101
5	IZOD 衝擊強度	Kg-cm/cm (J/m)	ASTM D-256 (ISO R180)	23°C 1/4" 厚	22 (216)
6	衛氏軟化點	°C	ASTM D-1525 (ISO306)	1 kg load	93
7	熱變形溫度	°C	ASTM D-648 (ISO 75/A)	Unannealed 18.6kg/cm ² (1/2" 厚)	81
				Annealed 18.6kg/cm ² (80°C x 8Hr)	88
8	熔融指數	g/10 min	ASTM D-1238 (ISO1133)	200°C x 5Kg (49N)	4.5
				220°C x 10Kg (98N)	
9	收縮率	%		23°C	0.4~0.7
10	絕對比重		ASTM D-792 (ISO1183)	23°C/23°C	1.19
11	燃燒性		UL-94	FILE NO. E162823	1/8" 5V 1/10" V0 ALL COLOR

特性：難燃性。

應用：防火級材料，電視外殼，電腦外殼，事務機外殼。