

\* 訂製性外銷鋪路柏油規範:

項目	單位	規範		試驗方法
		最小值	最大值	
針入度	at 25°C	85	100	D5
閃火點 (COC)	°C(°F)	232°C /450°F	-	D92
延展性	25°C (77°F), 5cm/min, cm	130	-	D113
	15°C, 5cm/min, cm	100	-	D113
三氯乙烯溶解度	%	99	-	D2042
含臘量	% Wt	-	2.0	DIN52015
軟化點	°C	42	52	D36
薄膜烘箱試驗	1/8 in. (3.2mm), 163°C (325°F), 5hr			
殘餘柏油與原油 之針入度百分比	%	47	-	D5
殘餘柏油之展性	25°C (77°F), 5cm/min, cm	100	-	D113
	15°C, 5cm/min., cm	實測值	-	D113
加熱損失量	%	-	0.2	D6

備註: 1.\* 本規範比照 AASHTO:M20-70(1982 年版) 訂定

2. ASTM D1754-83 薄膜烘箱試驗

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。