

BOFP P150N

基礎油 P150N GII: 應用於潤滑油混煉廠

編號	試驗項目	單位	管制值		試驗方法
			最小值	最大值	ASTM
1	外觀		如試驗紀錄		目視
2	比重, 15°C		如試驗紀錄		D4052
3	動力黏度, 100°C	mm ² /s (cSt)	5.0	5.4	D445
4	動力黏度, 40°C	mm ² /s (cSt)	如試驗紀錄		D445
5	黏度指數		105		D2270
6	色度			0.5	D1500
7	流動點	°C		-15	D97 D5950
8	閃火點	°C	210		D92
9	蒸發損失量, Noack	wt%		15	D5800
10	硫含量	ppm		10	D2622 D5453

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述, 不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性, 做出最後決定, 並負全責。