

BOFP P70N

基礎油 P70N: 供紡織、皮革工廠使用

編號	試驗項目	單位	管制值		試驗方法	
			最小值	最大值	ASTM	CNS
1	外觀		如試驗紀錄		目視	
2	比重, 15°C		如試驗紀錄		D4052	14474
3	動力黏度, 40°C	mm ² /s (cSt)	11	13.8	D445	3390
4	動力黏度, 100°C	mm ² /s (cSt)	如試驗紀錄		D445	3390
5	黏度指數		如試驗紀錄		D2270	3389
6	色度			0.5	D1500	3391
7	流動點	°C		-30	D97 D5950	3484 14667
8	閃火點	°C	165		D92	3775
9	硫含量	ppm		10	D2622 D5453	13877 14505

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述, 不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性, 做出最後決定, 並負全責。