

重質碳酸鈣(處理品)

GROUND CALCIUM CARBONATE (Coated)

品名		測試方法	CCFP- NCC-110	CCFP- NCC-410	CCFP- NCC-610	CCFP- NCC-1010	CCFP- NCC-2510	CCFP- NEW-F	CCFP- NCC-P
項目									
外觀	-----	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末
白色度	KETT, C-1 TYPE	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0
處理前 比表面積 (cm <sup>2</sup> /g)	SHIMADZU SUTTOU'S Sw analyzer	10,500	13,500	14,500	19,000	25,000	10,500	13,500	
處理前 平均粒徑 (μm)	MALVERN MASTERSIZER	4.77	3.66	2.54	1.31	0.27	4.77	3.66	
體比重 (g/cm <sup>3</sup> )	鬆 JIS K5101	0.74	0.68	0.64	0.58	0.51	0.44	0.66	
DOP 吸油量 (cc/100g)	JIS K5101	11.4	11.6	11.2	13.6	8.4	20.8	12.4	
處理劑	-----	硬脂酸	硬脂酸	硬脂酸	硬脂酸	硬脂酸	陰離子界面 活性劑	硬脂酸+石蠟	
化學組成%	C <sub>a</sub> CO <sub>3</sub>	97.5	97.0	97.0	97.0	97.0	98.0	97.0	
	SiO <sub>2</sub>	0.3							
	Fe	0.02							

免責聲明：以上數據為測試平均值，僅提供參考。本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。