

重質碳酸鈣(未處理品)

GROUND CALCIUM CARBONATE (Uncoated)

品名		測試方法	CCFP-SS-30	CCFP-SS-80	CCFP-NS-100	CCFP-NS-400	CCFP-NS-600	CCFP-NS-1000	CCFP-NS-2300	CCFP-NS-2500
項目										
外觀		-----	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末
白色度		KETT, C-1 TYPE	≥90.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0	≥95.0
比表面積 (cm ² /g)		SHIMADZU SUTTOU'S Sw analyzer	≤5,000	8,500	10,500	13,500	14,500	19,000	22,500	25,000
平均粒徑 (μm)		MALVERN MASTERSIZER	14.98	9.71	4.77	3.66	2.54	1.31	0.68	0.27
體比重 (g/cm ³)	鬆	JIS K5101	0.84	0.49	0.44	0.37	0.36	0.31	0.30	0.28
DOP 吸油量 (cc/100g)		JIS K5101	14.8	20.2	21.0	23.2	25.0	25.8	28.2	29.0
化學組成%		C _a CO ₃	98.0							
		SiO ₂	0.3							
		Fe	0.02							

免責聲明：以上數據為測試平均值，僅提供參考。本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。