

PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE (coated)

品名 項目	CCFP-200	CCFP-300	CCFP-400D	CCFP-500S	CCFP-202	CCFP-301	CCFP-302	測試方法
外觀	白色粉末	白色粉末	乳白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	-----
處理劑	脂肪酸	脂肪酸	樹脂酸	脂肪酸	脂肪酸	脂肪酸	脂肪酸	-----
比表面積 BET (m ² /g)	16	24	25	17	12	19	16	BET
平均粒徑 (μm)	0.10	0.06	0.06	0.08	-----	-----	-----	SEM
體比重 (g/cm ³)	0.26	0.24	0.25	0.30	0.27	0.30	0.32	JIS K5101
DOP 吸油量 (cc/100g)	25	31	31	22	18	24	19	JIS K5101
白色度 (%)	≥96	≥95	≥90	≥96	≥96	≥96	≥96	KETT C-1 TYPE
水份 (%)	≤0.5	≤0.6	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	-----
PH	8.6	8.8	8.5	8.1	9.0	9.0	9.0	JIS K5101

以上數據為測試平均值，僅提供參考。

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。