

PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE (uncoated)

品名		CCFP-100A	CCFP-100S	CCFP-101S	CCFP-102	CCFPNL-103	檢測方法 (Test Method)
項目							
外觀		白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	-----
白色度%		98	98	96	96	96	-----
比表面積 BET m ² /g		6.5	6.0	5.5	5.0	4.6	BET
體比重 (g/cc)	密	0.45	0.55	0.63	0.65	0.70	JIS K6223
DOP 吸油量 Cc/100g		46	46	40	38	29	JIS K5101
R325 (44μm)%		≤0.06	≤0.10	≤0.04	≤0.04	≤0.03	JIS K5101
PH 值		9.5	9.5	9.5	9.4	9.2	JIS K5101A
沉降體積 cc							
30 min		68	67	65	64	60	-----
60 min		59	58	57	50	45	
24 hrs		39	38	37	30	28	
粒徑分佈 PSD							BY MALVERN'S LASER MASTERSIZER
d ₅₀ (μm)		1.40	1.60	1.57	1.57	1.50	
2μm pass (%)		58	54	54	54	56	

以上數據為測試平均值，僅提供參考。

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。