

## COFP Calcium Oxide(石灰)

項目 品名	成分 (%)			用途
	CaO	S	P	
塊狀 4~65mm	93±3	0.050±0.010	0.012±0.003	供應不鏽鋼廠用
塊狀 4~65mm	93±3	0.060±0.010	0.012±0.003	化工業石膏業用
塊狀 4~65mm	93±3	0.060±0.010	0.012±0.003	供應一般煉鐵廠用
粒狀 4~65mm	90±3	0.10±0.020	0.012±0.003	供應乾燥劑用
粒狀 4~65mm	90±3	0.10±0.020	0.012±0.003	消石灰原料用
粉狀 4mm ↓	90±3	0.10±0.020	0.012±0.003	消石灰原料
分級粉石灰 250mesh 85%	88±3	0.10±0.020	0.012±0.003	混擬土滲入發泡用 製造耐火磚材料
說明	CaO、S、P 檢驗依據 JIS R 9011			

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。