

INKER 100

Naphthenic Ink Oil

環烷基印刷油墨油具有低氣味性，極佳溶解力以及揮發性。

項目	試驗方法	規範		數值	
		最小值	最大值		
物理特性					
1	黏度 100°F(37.8°C), SUS 單位	ASTM D 445	100	121	112
2	黏度 210°F(98.9°C), SUS 單位	ASTM D 445			38.1
3	黏度 40°C(104°F), cSt 單位	ASTM D 341	18.9	22.8	21.1
4	黏度 100°C(212°F), cSt 單位	ASTM D 341			3.5
5	API 比重 60°F(15.6°C)	ASTM D 1250			24.6
6	絕對比重, 60°F(15.6°C)	ASTM D 4052			0.9065
7	黏度比重	ASTM D 2501			0.8686
8	密度, lbs/gal at 60°F	ASTM D 1250			7.549
9	分子量	ASTM D 2502			298
10	閃火點, COC, °F(°C)	ASTM D 92	325(163)		350(177)
11	顏色, ASTM	ASTM D 6045		1.0	L0.5
12	流動點, °F(°C)	ASTM D 5949		-30(-34)	-60(-51)
13	含水量	ERTM-1	PASS		PASS
14	外觀	ERTM-2	PASS		PASS
化學特性					
1	苯胺點, °F(°C)	ASTM D 611	155.0(68.3)	170.0(76.7)	165.8(74.3)
健康與安全特性					
1	多環芳香烴化合物, wt%	IP 346		3	<3
2	安姆氏試驗方法	ASTM E 1687	PASS		PASS

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。