

INKER MVI 150BS

Naphthenic Ink Oil

環烷基印刷油墨油具有低氣味性，極佳溶解力以及揮發性。

項目	試驗方法	規範		數值	
		最小值	最大值		
物理特性					
1	黏度 100°F(37.8°C), SUS 單位	ASTM D 445			3528
2	黏度 210°F(98.9°C), SUS 單位	ASTM D 445	130	180	156
3	黏度 40°C(104°F), cSt 單位	ASTM D 341			646
4	黏度 100°C(212°F), cSt 單位	ASTM D 341			32.0
5	API 比重 60°F(15.6°C)	ASTM D 1250			23.5
6	絕對比重, 60°F(15.6°C)	ASTM D 4052			0.9134
7	黏度比重	ASTM D 2501			0.9134
8	密度, lbs/gal at 60°F	ASTM D 1250			7.603
9	分子量	ASTM D 2502			650
10	閃火點, COC, °F(°C)	ASTM D 92	510(270)		548(286)
11	顏色, ASTM	ASTM D 6045		4.0	2.6
12	流動點, °F(°C)	ASTM D 5949		45(7.2)	20(-6.7)
13	含水量	ERTM-1	PASS		PASS
化學特性					
1	苯胺點, °F(°C)	ASTM D 611	200(104)	258(125)	243(117)

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。