

## MBFP PE-MW-K52 白色母

為以低密度/線性低密度聚乙烯為基材，TiO<sub>2</sub> 及超微細碳酸鈣為顏料，經充份分散加工所製成高濃度含量之白色母產品，適用於 PE、PP 的射出、吹塑、擠出、吹膜及流延膜等加工應用。品別規格及用途：

品 別 項 目	MBFP PE-MW-K70	MBFP PE-MW-L60	MBFP PE-MW-K60	MBFP PE-MW-K52	MBFP PE-MW-K43
基 材	LLDPE	LDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE
TiO <sub>2</sub> 含量(%)	70	60	60	50	40
CaCO <sub>3</sub> 含量(%)	0	0	0	20	30
密度@23°C (g/cm <sup>3</sup> )	2.15	1.70	1.71	1.92	1.81
熔融指數@2.16kg/190°C (g/10mins)	17.0	5.5	6.5	5.0	6.5
水 份(%)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
遮蔽率 <sup>☆</sup> (%)	37.40	30.88	30.50	30.14	27.14
相容性樹脂	LDPE , LLDPE , HDPE , PP , EVA				
用 途	1. 購物袋、垃圾袋 2. 容器, 工具箱 3. 扁紗、繩、網、平板及管材等				

\*薄膜加工條件：基材樹脂 台塑烯HDPE-9001，吹袋比3.5~4，薄膜厚度20 μm，白色母添加4PHR

以上數據為測試平均值，僅提供參考。

包裝：25kg 牛皮紙袋，或 500kg 太空包

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。