

## MBFP TC-E1 (Masterbatch of CaCO<sub>3</sub>+PE)

| 物 性      | 單 位               | MBFP TC-P1         | MBFP TC-P2  | MBFP TC-E1  |
|----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 熔融<br>指數 | 2.16kg@190°C      | g/10 mins          | 3-23        | 3-23        |
|          | 5kg@190°C         | g/10 mins          | -----       | -----       |
|          | 2.16kg@230°C      | g/10 mins          | -----       | -----       |
| 密 度@23°C | g/cm <sup>3</sup> | 1.80               | 1.80        | 1.90        |
| 水 份      | %                 | < 0.25             | < 0.25      | < 0.25      |
| 碳酸鈣含量    | %                 | 80                 | 80          | 80          |
| 基 材      | ---               | PP<br>APP          | PP<br>APP   | HDPE<br>APP |
| 用 途      |                   | 薄膜扁紗<br>編織袋<br>打包帶 | 射出、吹塑及押出成型品 |             |

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。