

MBFP 鈣劑

由碳酸鈣與 PP 所構成之複合濃縮膠粒

品名：MBFP TC- P2

一、用途

1. 薄膜扁紗
2. 打包帶
3. 射出、吹塑、押出成型品

二、產品特色

1. MBFP TC-P2 是以PP 為基材，配合高品級碳酸鈣粉，經押出機製成之母粒，色灰白、具良好分散性。
2. 可直接與各PP 系膠粒摻配使用於押出、真空成形、射出等加工製程中，易分散且相容性佳、具改質功能，例如提升產品耐熱性、光澤、剛性、尺寸安定性、降低燃燒發熱量、減少二次公害，縮短成型週期、改善印刷性、質感等。

三、加工條件建議參考值

1. 填加量依製品特性而定，通常於5~20 %。
2. 加工溫度依各製品主膠料之加工溫度而定，可適於240±30℃間使用。

四、物理特性

項目	測定方法	單位	代表值
基材	PP、APP
CaCO ₃ 含量	%	80
密度	ASTM D1505	g/cm ³	1.8
熔融指數 (MI)@2.16kg/190°C	ASTM D1238	g/10mins	3~23
水份	紅外線水份分析儀	%	< 0.25
形狀	圓柱狀膠粒	2~3mm ^φ

五、包裝：25kg/bag