

MBFP TC-P2 (Masterbatch of CaCO₃+PP)

物 性	單 位	MBFP TC-P1	MBFP TC-P2	MBFP TC-E1
熔融 指數	2.16kg@190°C	g/10 mins	3-23	3-23
	5kg@190°C	g/10 mins	-----	-----
	2.16kg@230°C	g/10 mins	-----	-----
密 度@23°C	g/cm ³	1.80	1.80	1.90
水 份	%	< 0.25	< 0.25	< 0.25
碳酸鈣含量	%	80	80	80
基 材	---	PP APP	PP APP	HDPE APP
用 途		薄膜扁紗 編織袋 打包帶	射出、吹塑及押出成型品	

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。