

MBFP UC-MP2 (由碳酸鈣與PP所構成之複合濃縮膠粒)

物 性		單 位	MBFP UC-ML2	MBFP UC-ML3	MBFP UC-ML6	MBFP UC-MP1 UC-MP2
熔融 指數	2.16kg@190°C	g/10 mins	-----	-----	-----	-----
	5kg@190°C	g/10 mins	1.4	5.5	2.5	-----
	2.16kg@230°C	g/10 mins	-----	-----	-----	2.2
密 度@23°C		g/cm ³	1.90	1.90	1.90	1.90
水 份		%	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
碳酸鈣含量		%	80	80	80	80
基 材		---	LDPE	LLDPE	LLDPE	PP
用 途			購物袋 垃圾袋 容器	購物袋 垃圾袋 包裝材料		薄膜扁紗 編織袋 打包帶 押出吹塑品

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。