

RPAP N 100

(環烷烴橡膠操作油)

RPAP N100 為環烷烴橡膠操作油,符合 ASTM 103,從加氫環烷基礎油中提煉形成的。不會造成自然汙染並且具有絕佳熱能、氧化作用、以及顏色穩定性。

適用於天然橡膠、苯乙烯-丁二烯橡膠、聚丁二烯橡膠、乙烯-丙烯橡膠、熱塑性橡膠/熱可塑彈性體。

編號	特性		單位	測試方法	數值	
					最小值	最大值
1	顏色			ASTM D-1500		0.5
2	密度 29.5°C		gm/ml	ASTM D-1298	0.85	0.90
3	動力黏度 40°C		cSt	ASTM D-445	90	110
4	閃火點, COC		°C	ASTM D-92	230	
5	流動點		°C	ASTM D-97		-9
6	苯胺點		°C	ASTM D-611	110	130
7	中和值		mg KOH/gm	ASTM D-974		0.10
8	碳氫分析	芳香烴	%	F. T. I. R Method	2 (一般值)	
		石蠟烴			63 (一般值)	
		環烷烴			35 (一般值)	

應用範圍: RPAP N100 適於下列的應用:

- 汽車輪胎
- 淺色非黑色鞋類製品
- 模型延展類產品

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。