

RPAP P 25 L

(石蠟煙橡膠操作油)

RPAP P 25 L 為高黏度石蠟煙橡膠操作油，符合 ASTM 104，從低含硫量的石蠟煙精鍊溶解萃取而成。即使大量裝載或是老化後也能保持其特性，並具良好熱穩定性。

適用於 EPM 、 乙烯-丙烯橡膠。

編號	特 性	單位	測試方法	數 值	
				最小值	最大值
1	顏色		ASTM D-1500		4.0
2	密度 29.5°C	gm/ml	ASTM D-1298	0.9	0.92
3	動力黏度 40°C	cSt	ASTM D-445	380	
4	閃火點, COC	°C	ASTM D-92	260	
5	流動點	°C	ASTM D-97		-12
6	苯胺點	°C	ASTM D-611	95	105
7	中和值	mg KOH/gm	ASTM D-974		0.10

應用範圍：RPAP P 25 L 適於下列的應用：

- 防熱傳輸帶，散熱器以及軟管
- 防熱封口以及束帆索

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。