

RPAP P 25

(石蠟煙橡膠操作油)

RPAP P 25 為高黏度石蠟煙橡膠操作油，符合 ASTM 104，從低含硫量的石蠟煙去高精鍊溶解萃
取形成的。即使大量裝載或是老化後也能保持其特性，並具良好熱穩定性。
適用於 EPM 、 乙烯-丙烯橡膠。

編號	特 性		單位	測試方法	數值	
					最小值	最大值
1	顏色			ASTM D-1500		6
2	密度 29.5°C		gm/ml	ASTM D-4052	0.875	0.910
3	動力黏度	40°C	cSt	ASTM D-445	430	470
		100°C			28	33
4	閃火點, COC		°C	ASTM D-92	280	
5	流動點		°C	ASTM D-97		-3
6	苯胺點		°C	ASTM D-611	90	130
7	中和值		mg KOH/gm	ASTM D-974		0.10
8	碳煙分析	芳香煙	%	F. T. I. R Method	10 (一般值)	
		石蠟煙			60 (一般值)	
		環烷煙			30 (一般值)	

應用範圍: RPAP P 25 適於下列的應用:

- 防熱傳輸帶, 散熱器以及軟管
- 防熱封口以及束帆索

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述, 不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用
產品的適用性及可行性, 做出最後決定, 並負全責。