

RPAP P

(石蠟煙橡膠操作油)

RPAP P 為石蠟煙橡膠操作油, 符合 ASTM 104, 從低含硫量的石蠟煙去高精鍊溶解萃取形成的。適於製造淺色產品以及具有良好的熱穩定性。

適用於聚丁二烯橡膠、EPM、乙烯-丙烯橡膠。

編號	特 性		單位	測試方法	數 值	
					最小值	最大值
1	顏色			ASTM D-1500		4.0
2	密度 29.5°C		gm/ml	ASTM D-1298	0.80	0.90
3	動力黏度 40°C		cSt	ASTM D-445	28	33
4	閃火點, COC		°C	ASTM D-92	190	
5	流動點		°C	ASTM D-97		-6
6	苯胺點		°C	ASTM D-611	90	
7	中和值		mg KOH/gm	ASTM D-974		0.10
8	碳煙分析	芳香煙	%	F. T. I. R Method	10 (一般值)	
		石蠟煙			60 (一般值)	
		環烷煙			30 (一般值)	

應用範圍: RPAP P 適於下列的應用:

- 汽車丁基輪胎
- 淺色非黑色 EPM & 乙烯-丙烯橡膠表面
- 技術性模型延展類產品

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述, 不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性, 做出最後決定, 並負全責。