

SFCPC-油漆溶劑-200

產品規格表

◎ 主要用途：油漆、瓷漆，透明漆，凡立水，油墨，人造皮革，紡織品防水劑，木材防腐劑及人造樹脂等之溶劑，稀薄劑及稀釋劑。

* 規範：

| 項目 | 規範 | 試驗方法 | |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| | | CNS | ASTM |
| 外觀 | 透明液體，無懸浮物 | 目視 | 目視 |
| 密度(15°C, g/ml) | 最小值, 0.904 | 14474 | D4052 |
| 閃火點(TCC, °C) | 最小值, 90 | 13429 | D56 |
| 顏色(ASTM) | 最大值, 1 | | D1500 |
| 銅片腐蝕性 (At 100°C, 3 hr) | 最大值, No. 1 | 2760 | D130 |
| 芳香烴含量 (vol%) | 最小值, 85 | 3577 | D1319 |
| 蒸餾範圍(°C) 初沸點 50%餾出點 終沸點 | 最小值, 215 測試報告 最大值, 300 | 1218 | D86 |
| 流動點(°C) | 最大值, -9 | 3484 | D97 |

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。