

◎ 主要用途：油漆、瓷漆、凡立水等之溶劑，登山爐具、傳統打火機充填燃料。

\* 規範：

項目	規範	試驗方法	
		CNS	ASTM
外觀	透明液體，無懸浮物	(目視)	目視
密度 (15°C, g/ml)	0.669~0.740	14474	D4052
顏色(賽式)	最小值，+25	1220	D156
銅片腐蝕性 (At 50°C, 3 hr)	最大值，NO. 1	1219	D130
芳香烴含量(vol%)	最大值，3	3577	D1319
蒸餾範圍(°C)			
初沸點	最小值，60		
10% 餾出點	最大值，104		
50% 餾出點	最大值，110	1218	D86
90% 餾出點	最大值，132		
乾點	最大值，154		

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。