

- ◎ 主要用途：多元醇酸、美臘明、酚甲醛、尿素、甲醛等各類樹脂之溶劑，洋乾漆、油漆、瓷漆、凡力水、黏著劑等之溶劑，稀釋劑及稀薄劑，T.N.T.炸藥及石油化學品原料。

* 規範：

項目	規範	試驗方法
外觀	在 18.3~25.6°C 觀察為清澈液體，不混濁，不含沉澱	目視
比重(Sp. Gr. at 15°C/15°C)	0.869~0.873	D3505
密度(20°C, g/ml)	0.865~0.870	D3505
顏色(Pt-Co Scale, max)	不深於鉑、鉻 20 標準尺度 20 號	D1209
蒸餾範圍 (在水銀柱 760 公厘之壓力下)	不超過 1°C 範圍，包含 110.6°C 在內	D850
非芳香烴含量	1.5	D2360
酸度	無酸度之徵象	D847
酸洗顏色	No. 2	D848
腐蝕性	銅片不顯虹色，並不生成灰色及黑色之沉澱，或變色現象	D849
硫化物(H ₂ S, SO ₂)	不含硫化氫及二氧化硫	D853

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。