



SFSS-CD-160

De-Aroma Solvent

試驗項目	單位	特性	試驗結果	試驗方法
外觀	-	清澈	清澈	目視
比重, 15°C	g/cm ³	-	0.8371	ASTM D 4052
初餾點	°C	最小值 300	311.3	ASTM D 86
5%		-	321.4	
10%		-	323.2	
50%		-	329.2	
90%		-	348.9	
95%		-	357.5	
終餾點		最大值 380	361.5	
閃火點 (P-M)	°C	最小值 150	167	ASTM D 93
苯胺點	°C	最小值 95	98.2	ASTM D 611
含硫量	mg/kg	最大值 3	0.00	ASTM D 5453
賽式顏色	-	最小值+26	27	ASTM D 156
折射率 (N _D 20)	-	-	1.4598	ASTM D 1218
溴指數 (BI)	mgBr ₂ /100g	-	0	ASTM D 2710
含水量	μg/g	-	17	ASTM D 1744
銅片腐蝕性 (3 小時/50°C)	-	最大值 1	1a	ASTM D 130
動力黏度	mm ² /s, 40°C	-	7.650	ASTM D 445
芳香煙含量	Wt%	最大值 0.5	0.06	UOP495

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述, 不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性, 做出最後決定, 並負全責。