

WOPF F550N

食品級白油：廣泛應用於藥物、化妝品、塑膠、食物、紡織品以及皮革製造。

編號	試驗項目		單位	管制值		結果	試驗方法
				最小值	最大值		
1	外觀			透明&澄清			ASTM-D4176
2	比重	15°C	Kg/L			0.8710	ASTM-D4052
		Sp. Gr				0.8715	
		API, 60°F				30.9	
3	動力黏度	40°C	cSt	90~125		102.7	ASTM-D445
		100°C	cSt			11.53	
4	黏度指數					99	ASTM-D2270
5	硫含量		%wt			<0.0003	ASTM-D2622
	硫含量 (wppm)		mg/kg	<=10		<3	
6	流動點		°C	<=-9		-23	ASTM-D5950
7	賽式顏色			>=30		30	ASTM-D156
8	碳化物質					通過	ASTM-D565
9	真空蒸餾	初餾點	°C	>=272.0		277.4	ASTM-D1160
		2%	°C			294.7	
		2.5%	°C			295.8	
		5%	°C	>=290.0		302.6	
		10%	°C	>=292.0		307.2	
10	紫外線吸收					通過	ASTM-D2269
11	碳素分類	20°C 折射率				1.4774	ASTM-D2140
		環烷烴, C(N)		%		31.80	
		石蠟烴, C(P)		%		68.20	
12	含水量		ppmw	<100.00		11.33	ASTM-D6304
13	氣味					None	
14	味道					None	

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。